

HOUGHTO DRAW* SJ-180

Lubricante para deformación plástica de aceros

DESCRIPCION

HOUGHTO-DRAW SJ-180 es una combinación de aceite mineral parafínico, de alto grado de refinado, con aditivos anticorrosivos y lubricantes polares y de Extrema Presión. En su composición está exento de aditivos clorados.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TIPICO	METODICA
Aspecto	Líquido límpido	HI-101
Color	Ambar	HI-102
Densidad 15,5°C (Kg/l)	1,025	ASTM D-1298
Punto Inflamación	> 200 °C	ASTM D-92
Viscosidad 40°C (cSt)	165	ASTM D-445
Corrosión Cu	4b	ASTM D-130/88
Carga de soldadura (Kg)	800	ASTM D-2793
T.B.N. (mg KOH/g)	90	ASTM D-2896/88

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

APLICACIONES

HOUGHTO-DRAW SJ-180 es adecuado como lubricante en los procesos de estirado y calibrado de tubo y barra de acero y embutición severa de acero y acero inoxidable.

Asimismo está especialmente indicado para las operaciones de CORTE FINO de chapa de hasta 10 mm de espesor..

MODO DE EMPLEO

HOUGHTO-DRAW SJ-180 se utiliza puro, tal como se suministra, sin mezclar con agua ni otro tipo de diluyente. Puede aplicarse por aspersion, pulverización, inmersión, pincel o rodillo.

El desengrase de piezas elaboradas con HOUGHTODRAW SJ-180 puede efectuarse con disolventes o desengrasantes alcalinos enérgicos.

ALMACENAMIENTO

Es aconsejable su almacenaje en local cubierto y seco, para evitar accidentales contaminaciones con agua, que inutilizarían el producto para su aplicación habitual.

SUMINISTRO

HOUGHTO-DRAW SJ-180 se suministra en envases de 50, 200 y 1.000 litros.

• Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.

Nº edición: 3

Fecha revisión: 01/11 R.C.

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de especificación propio del proceso de fabricación.

HOUGHTON IBERICA, S.A.
P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79
08210 Barberà del Vallès BARCELONA
Tel. +34 93 718 85 00
Fax +34 93 718 93 00
info@houghton-ib.com



HOUGHTON™
Fluid Partnerships Making a World of Difference